

## COMPOSIÇÃO:

**Argamil Porcelanato Branco** é composta de cimento branco estrutural, agregado calcário com coloração branca e granulometria controlada, aditivos especiais e polímeros.

## COR:

Branca.

## UTILIZAÇÃO:

**Argamil Porcelanato Branco** é utilizada no assentamento e rejuntamento de placas de cerâmicas, porcelanatos, mármore e granitos. Pode ser aplicada em ambientes internos e externos, em pisos ou paredes. Recomendada também em locais de trânsito muito intenso ou pesado, onde é requerido alto desempenho em termos de adesividade e flexibilidade, e quando for necessária ou conveniente a execução do rejuntamento simultâneo ao assentamento e aplicação de piso sobre piso.

## VALIDADE:

5 meses a partir da data de fabricação contida na embalagem, em condições normais de estocagem.

## LIMITAÇÕES:

Não é recomendado o uso de **Argamil Porcelanato Branco** nas seguintes condições:

- Aplicação com temperatura do substrato abaixo de 6°C ou acima de 26°C.
- Em qualquer superfície pintada, pouco firme ou com qualquer interface que possa prejudicar a aderência da argamassa;
- Em assentamentos em frigoríficos, lareiras, churrasqueiras e outros.
- Aplicação em ambientes com temperatura abaixo de 5°C ou acima de 40°C.

## CONSUMO:

De 4 a 8 kg/m<sup>2</sup>, de acordo com o substrato e o tamanho das peças.

## EMBALAGEM:

Sacos plásticos valvulados com 20 kg.

## ESTOCAGEM:

Os sacos da **Argamil Porcelanato Branco** devem ser armazenados em locais secos e arejados e em cima de estrados, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.

## CUIDADOS:

Utilizar equipamentos de proteção individual no preparo e aplicação de **Argamil Porcelanato Branco**. Executar o serviço conforme o projeto de revestimento, respeitando as juntas estruturais, de dessolidarização, de movimentação e de assentamento que protegerão a ocorrência de problemas com a dilatação.

Proteger peças de alumínio e, no caso de contaminação, limpar imediatamente com pano úmido.

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Havendo contato com a pele ou olhos, lave-os imediatamente com muita água corrente. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

## **PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:**

O tardo das placas a serem aplicadas com **Argamil Porcelanato Branco** devem estar secas, limpas, isentas de poeira, graxa, cera ou qualquer outro material que crie uma interface entre placa e argamassa.

Base para aplicação: emboço ou contrapiso, externo ou interno, com idade mínima de 7 dias. Alvenarias com idade mínima de 14 dias, composta com os seguintes materiais: blocos de concreto, blocos sílico-calcário, blocos de concreto celular e placas de gesso acartonado. Concreto com idade mínima de 28 dias. Pisos cerâmicos antigos, porcelanatos, mármore, granitos, pedras, cimentados, granitinas e epóxi. Todos os substratos devem ser estruturalmente firmes, adequadamente curados, sem eflorescências e isento de materiais estranhos tais como: óleo, pó, graxa, tinta, restos de moldes, desmoldantes ou compostos de cura.

Todas as juntas de expansão, dessolidarização e de movimentação devem ser trazidas até a superfície e preenchidas com um selante elastomérico apropriado.

## **PREPARO DO PRODUTO:**

Misturar em um recipiente estanque, o conteúdo total de um saco de **Argamil Porcelanato Branco 20 kg** com aproximadamente 4 litros água limpa, até que seja obtida uma argamassa de consistência pastosa e uniforme. Utilizar na mistura todo o conteúdo de um ou mais sacos, nunca utilizar parte de um saco. Dar preferência a métodos de mistura mecânicos.

Utilizar todo material em até 2 horas e 30 minutos da sua mistura.

## **APLICAÇÃO:**

Utilizar juntas de, no mínimo, 2 mm e de acordo com as especificações do fabricante.

Utilizar desempenadeira com dentes quadrados de 8 mm e, em locais de trânsito intenso e em peças maiores do que 30x30 cm, aplicar a argamassa também no verso da peça. Após colocar a peça sobre a argamassa, pressioná-la firmemente fazendo um leve movimento de torção; um martelo de borracha também pode ser utilizado visando amassar os cordões, obtendo-se espessura final de 4 a 10 mm e íntimo contato de todo o verso da peça com a argamassa. Periodicamente, retirar uma das peças recém colocadas e verificar se o verso da peça está totalmente impregnado com a argamassa. Respeitar o tempo em aberto, não assentando placas em argamassas que já apresentem indícios de secagem (formação de película), caso em que é aconselhável a diminuição da área inicial em que a argamassa foi aberta para assentamento (pano).

Dar acabamento final removendo a argamassa das juntas em caso de estar especificada a utilização posterior de rejunte. Se estiver rejuntando simultaneamente proceder imediatamente limpeza das placas com esponja limpa e com pano em 1 hora após a aplicação.

É conveniente proteger o produto recém aplicado da chuva nas primeiras 24 horas.

## **CURA:**

O tempo mínimo de cura de **Argamil Porcelanato Branco** deverá ser de 72 horas para liberar o tráfego para o pessoal da obra e aplicação de argamassa de rejuntamento (se necessário). Liberação total de tráfego após 14 dias.