

COMPOSIÇÃO:

Argamil Piso sobre Piso Rápido é composta de cimento Portland, areia artificial com granulometria controlada, aditivos especiais e polímeros.

COR:

Cinza.

UTILIZAÇÃO:

Argamil Piso sobre Piso Rápido é utilizada no assentamento, com cura rápida, de placas de cerâmicas, porcelanatos, ardósias, mármore, granitos e outros, em sobreposição a pisos antigos, em planos verticais ou horizontais (paredes e pisos), em ambientes internos. Recomendada também sua utilização em locais de trânsito muito intenso ou pesado onde é requerido alta performance em termos de adesividade e flexibilidade aliada a secagem rápida. Permite liberação parcial em 3 horas e liberação total para qualquer tráfego em 12 horas.

VALIDADE:

5 meses a partir da data de fabricação contida na embalagem, em condições normais de estocagem.

LIMITAÇÕES:

Não é recomendado o uso de **Argamil Piso sobre Piso Rápido** nas seguintes condições:

- Aplicação em ambientes externos.
- Aplicação com temperatura do substrato abaixo de 6°C ou acima de 26°C.
- Em qualquer superfície pintada, pouco firme ou com qualquer interface que possa prejudicar a aderência da argamassa;
- Em assentamentos em frigoríficos, lareiras, churrasqueiras e outros.
- Aplicação em ambientes com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 30°C.

CONSUMO:

De 4 a 8 kg/m², de acordo com o substrato e o tamanho das peças.

EMBALAGEM:

Sacos plásticos termo soldados com 20 kg.

ESTOCAGEM:

Os sacos da **Argamil Piso sobre Piso Rápido** devem ser armazenados em locais secos e arejados e em cima de estrados, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.

CUIDADOS:

Utilizar equipamentos de proteção individual no preparo e aplicação de **Argamil Piso sobre Piso Rápido**.

Executar o serviço conforme o projeto de revestimento, respeitando as juntas estruturais, de dessolidarização, de movimentação e de assentamento que protegerão a ocorrência de problemas com a dilatação.

Proteger peças de alumínio e, no caso de contaminação, limpar imediatamente com pano úmido.

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Havendo contato com a pele ou olhos, lave-os imediatamente com muita água corrente. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:

O tardo das placas a serem aplicadas com **Argamil Piso sobre Piso Rápido** devem estar secas, limpas, isentas de poeira, graxa, cera ou qualquer outro material que crie uma interface entre placa e argamassa.

A base para aplicação devem ser planas, de emboço ou contrapiso, com idade mínima de 7 dias, que estejam firmes e secos. Alvenarias com idade mínima de 14 dias, composta com os seguintes materiais: blocos de concreto, blocos sílico-calcário, blocos de concreto celular e placas de gesso acartonado. Concreto com idade mínima de 28 dias. Pisos cerâmicos antigos, porcelanatos, mármore, granitos, pedras, cimentados, granitinas e epóxi. Todos os substratos devem ser estruturalmente firmes, adequadamente curados, sem eflorescências e isento de materiais estranhos tais como: óleo, pó, graxa, tinta, restos de moldes, desmoldantes ou compostos de cura.

Todas as juntas de expansão, dessolidarização e de movimentação devem ser trazidas até a superfície e preenchidas com um selante elastomérico apropriado.

PREPARO DO PRODUTO:

Misturar em um recipiente estanque, o conteúdo total de um saco de **Argamil Piso sobre Piso Rápido 20 kg** com 3,8 a 4,4 litros água limpa, até que seja obtida uma argamassa de consistência uniforme. Utilizar na mistura todo o conteúdo de um ou mais sacos, nunca utilizar parte de um saco.

Utilizar todo material em até 1 hora e 30 minutos da sua mistura.

APLICAÇÃO:

Utilizar juntas de acordo com as especificações do fabricante das placas.

Utilizar desempenadeira com dentes quadrados de 6 a 8 mm (quanto maior for a placa, maior deve ser o dente da desempenadeira) e, em locais de trânsito intenso e em peças maiores do que 30x30 cm, aplicar a argamassa também no verso da peça. Após colocar a peça sobre a argamassa, pressioná-la firmemente fazendo um leve movimento de torção; um martelo de borracha também pode ser utilizado visando amassar os cordões, obtendo-se espessura final de 3 a 5 mm e contato de todo o verso da peça com a argamassa. Periodicamente, retirar uma das peças recém colocadas e verificar se o verso da peça está totalmente impregnado com a argamassa.

Respeitar o tempo em aberto, não assentando placas em argamassas que já apresentem indícios de secagem (formação de película), caso em que é aconselhável a diminuição da área inicial em que a argamassa foi aberta para assentamento (pano).

Em até 1 hora após a aplicação, dar acabamento final removendo a argamassa das juntas e realize uma limpeza das placas com esponja ou pano.

CURA:

O tempo mínimo de cura de **Argamil Piso sobre Piso Rápido** deverá ser de 3 horas para liberar o tráfego para o pessoal da obra e aplicação de argamassa de rejuntamento. Liberação total de tráfego após 12 horas.