

## COMPOSIÇÃO:

**Argamil Tijolo de Vidro** é composta de cimento branco, agregado calcário de coloração branca e granulometria controlada, aditivos especiais e polímeros.

## COR:

Branca.

## UTILIZAÇÃO:

**Argamil Tijolo de Vidro** é utilizada no assentamento e rejuntamento de tijolos de vidro em ambientes internos e externos, em planos verticais ou horizontais e com juntas de 10 a 35 mm.

## VALIDADE:

18 meses a partir da data de fabricação contida na embalagem.

## LIMITAÇÕES:

Não é recomendado o uso de **Argamil Tijolo de Vidro** nas seguintes condições:

- Sob chuva;
- Preenchimento de juntas;
- Aplicação com temperatura do bloco abaixo de 5°C ou acima de 30°C.
- Aplicação em ambientes com temperatura abaixo de 3° C ou acima de 40°C.

## CONSUMO:

Um saco de 5 kg de **Argamil Tijolo de Vidro** é capaz de assentar 0,21 m<sup>2</sup> de paredes de tijolo de vidro com junta de 10 mm e blocos de 20x20 cm.

## EMBALAGEM:

Fardos de 25 kg contendo 5 sacos plásticos termo soldados de 5 kg.

## ESTOCAGEM:

Os sacos da **Argamil Tijolo de Vidro** devem ser armazenados em locais secos e arejados e em cima de estrados, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.

## CUIDADOS:

Utilizar equipamentos de proteção individual no preparo e aplicação de **Argamil Tijolo de Vidro**.

Proteger peças de alumínio e, no caso de contaminação, limpar imediatamente com pano úmido.

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Havendo contato com a pele ou olhos, lave-os imediatamente com muita água corrente. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:

Os tijolos de vidro a serem assentados deverão estar limpos, secos e isentos de poeira e gorduras.

Prever caimento, para prevenir acúmulo de água, em planos horizontais.

Verificar paginação do painel a ser executado e seu projeto de fixação.

## **PREPARO DO PRODUTO:**

Utilizar na mistura todo o conteúdo de um ou mais sacos, nunca utilizar parte de um saco.

Misturar até 1,2 litros  $\pm$  5% de água limpa para cada saco de 5 kg de **Argamil Tijolo de Vidro**, devendo esta mistura ser feita em um recipiente estanque, até ser obtida uma argamassa com a consistência pastosa e homogênea.

Utilizar todo material em até 2 horas e 30 minutos da sua mistura.

## **APLICAÇÃO:**

Utilizar gabaritos entre tijolos para garantir uniformidade na largura da junta.

Aplicar a argamassa nos blocos com colher de pedreiro e ir removendo os excessos de produtos nas juntas, recolhendo-os de volta à masseira e misturando-os novamente ao material remanescente, sem a adição de água.

Dar acabamento final com frisador ou esponja, após 30 minutos da aplicação. Em caso de utilização posterior de rejunte, remova uma camada de aproximadamente 5 mm de **Argamil Tijolo de Vidro** e espere, no mínimo, 72 horas para aplicar o rejunte.

É conveniente proteger o produto recém aplicado da chuva nas primeiras 24 horas.

## **CURA:**

O prazo mínimo de cura da **Argamil Tijolo de Vidro** é de 7 dias.