

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARGAMIL REJUNTE FLEXIVEL 1 KG



### COMPOSIÇÃO:

**Argamil Rejunte Flexível** é composta de cimento Portland branco ou cinza, agregados minerais, pigmentos, aditivos celulósicos e polímeros.

### CORES:

Disponível nas cores verde folha, verde água, azul celeste, azul, chocolate, marrom, camurça, cerâmica, caramelo, ocre, salmão, pêssego, bege, palha, marfim, gelo, cinza platina, cinza outono, cinza ártico, preto grafite e branco.

### UTILIZAÇÃO:

**Argamil Rejunte Flexível** é empregada no preenchimento de juntas de assentamento em placas cerâmicas, porcelanatos, azulejos, ardósias, granitos, pedras decorativas e pisos em geral, com juntas de 2 a 10 mm e em áreas externas e internas.

### VALIDADE:

18 meses a partir da data de fabricação contida na embalagem.

### LIMITAÇÕES:

Não é recomendado o uso de **Argamil Rejunte Flexível** nas seguintes condições:

- Aplicação em ambientes com temperatura abaixo de 5°C ou acima de 40°C;
- Aplicação com temperaturas do substrato abaixo de 6°C ou acima de 26°C;
- Em placas com rebaixos para simular juntas.

### CONSUMO:

O consumo de **Argamil Rejunte Flexível** varia com a largura da junta e as dimensões da placa, conforme a tabela abaixo:

DIMENSÕES DA PLACA (CM)			LARGURA DAS JUNTAS (MM)				
lado 1	lado 2	espessura	2	4	6	8	10
20	20	3	750	1500	2250	3000	3750
20	20	5	1250	2500	3750	5000	6250
50	50	5	575	150	1725	2300	2875
100	100	6	375	750	1125	1500	1875
100	100	8	500	1000	1500	2000	2500
100	200	5	225	450	675	900	1125
100	200	8	365	730	1095	1460	1825
150	150	5	230	460	690	920	1150
150	200	5	188	375	563	750	938
150	200	10	375	750	1125	1500	1875
200	200	5	170	340	510	680	850
200	200	10	340	680	1020	1360	1700
200	300	6	173	345	518	690	863
300	300	6	140	280	420	560	700
300	300	8	188	375	563	750	938
400	400	8	125	250	375	500	625
450	450	8	118	235	353	470	588
600	600	10	108	215	323	430	538
600	600	20	215	430	645	860	1075
600	1200	12	98	195	293	390	488

## **EMBALAGEM**

Fardos de 10 kg contendo 10 sacos plásticos de 1 kg.

## **ESTOCAGEM:**

Os fardos devem ser armazenados em sua embalagem original, em locais secos e arejados, em cima de estrados e em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.

## **CUIDADOS:**

Utilizar equipamentos de proteção individual no preparo e aplicação de **Argamil Rejunte Flexível**. Executar o serviço conforme o projeto de revestimento, respeitando as juntas estruturais, de dessolidarização, de movimentação e de assentamento, que protegerão a ocorrência de problemas com a dilatação.

Proteger peças de alumínio. No caso de contaminação, limpar imediatamente com pano úmido.

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Havendo contato com a pele ou olhos, lave-os imediatamente com muita água corrente. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

## **PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:**

Certifique que o revestimento tenha sido executado há, no mínimo, 72 horas, aplicação antes do prazo recomendado pode acarretar manchas no rejuntamento. Limpe bem as juntas, removendo qualquer eventual excesso de argamassa colante. Em juntas com espessura menor do que 3 mm e em dias quentes, as juntas devem ser molhadas antes da aplicação. Os revestimentos em que a sua superfície não for completamente lisa deverão ser protegidos com fita crepe.

## **PREPARO DO PRODUTO:**

Misturar **Argamil Rejunte Flexível 1 kg** em um recipiente estanque abrigado do sol, vento e chuva, o conteúdo total de um saco com aproximadamente 220 ml água limpa, até que seja obtida uma argamassa de consistência pastosa e uniforme. Deixar massa descansando por 15 minutos e remisturar.

Utilizar todo material em até 2 horas e 30 minutos após sua mistura.

A quantidade de água de amassamento pode variar  $\pm 6\%$ .

Métodos mecânicos de mistura melhoram o desempenho e trabalhabilidade do produto.

## **APLICAÇÃO:**

Aplicar a argamassa de rejuntamento com uma espátula de plástico flexível ou um pequeno rodo de borracha, pressionar o produto para dentro das juntas de forma a garantir penetração total nas juntas. Remover o excesso sobre a placa e frisar as juntas com bastão de madeira de cabeça arredondada. Executar limpeza com esponja úmida em movimentos perpendiculares as juntas.

Manter a esponja bem limpa, lavando e torcendo com frequência.

Em dias com temperatura acima de 30° C ou com vento, umedecer as juntas a partir de 2 horas da aplicação.

Em ambientes externos, proteger do sol, chuva e vento durante a aplicação e nas 24 horas seguintes.

Caso necessário, fazer limpeza adicional das placas com pano macio de algodão no dia seguinte da aplicação.

## **CURA:**

O tempo mínimo de cura deverá ser de 24 horas para liberar o tráfego leve, com cuidado, de pessoas. Liberação total de tráfego após 48 horas da aplicação.

## **CLASSIFICAÇÃO:**

Segundo a norma ABNT NBR 14.992, **Argamil Rejunte Flexível** é uma argamassa do tipo II.