

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARGAMIL CIMENTO BRANCO 1 KG



COMPOSIÇÃO:

Argamil Cimento Branco é composta de cimento Portland branco, agregados com granulometria controlados e aditivos especiais.

COR:

Branca.

UTILIZAÇÃO:

Argamil Cimento Branco é empregada no preenchimento de juntas de assentamento em placas cerâmicas, azulejos, ardósias e pisos em geral, com dimensões até 30 x 30 cm, em juntas de 2 a 10 mm e em áreas externas e internas.

VALIDADE:

18 meses a partir da data de fabricação contida na embalagem, em condições normais de estocagem.

LIMITAÇÕES:

Não é recomendado o uso de **Argamil Cimento Branco** nas seguintes condições:

- Aplicação em ambientes com temperatura abaixo de 5°C ou acima de 40°C;
- Aplicação com temperaturas do substrato abaixo de 6°C ou acima de 26°C;
- Em placas com rebaixos para simular juntas.

CONSUMO:

O consumo de **Argamil Cimento Branco** varia com a largura da junta e as dimensões da placa, conforme a tabela abaixo:

DIMENSÕES DA PLACA (MM)			LARGURA DAS JUNTAS (MM)				
lado 1	lado 2	espessura	2	4	6	8	10
20	20	3	750	1500	2250	3000	3750
20	20	5	1250	2500	3750	5000	6250
50	50	5	575	150	1725	2300	2875
100	100	6	375	750	1125	1500	1875
100	100	8	500	1000	1500	2000	2500
100	200	5	225	450	675	900	1125
100	200	8	365	730	1095	1460	1825
150	150	5	230	460	690	920	1150
150	200	5	188	375	563	750	938
150	200	10	375	750	1125	1500	1875
200	200	5	170	340	510	680	850
200	200	10	340	680	1020	1360	1700
200	300	6	173	345	518	690	863
300	300	6	140	280	420	560	700
300	300	8	188	375	563	750	938

EMBALAGEM:

Fardos de 10 kg contendo 10 sacos plásticos de 1 kg.

ESTOCAGEM:

Os fardos devem ser armazenados em sua embalagem original, em locais secos e arejados, em cima de estrados e em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.

CUIDADOS:

Utilizar equipamentos de proteção individual no preparo e aplicação de **Argamil Cimento Branco**.

Executar o serviço conforme o projeto de revestimento, respeitando as juntas estruturais, de dessolidarização, de movimentação e de assentamento, que protegerão a ocorrência de problemas com a dilatação.

Proteger peças de alumínio. No caso de contaminação, limpar imediatamente com pano úmido.

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Havendo contato com a pele ou olhos, lave-os imediatamente com muita água corrente. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:

Certifique que o revestimento tenha sido executado há, no mínimo, 72 horas, aplicação antes do prazo recomendado pode acarretar manchas no rejuntamento. Limpe bem as juntas, removendo qualquer eventual excesso de argamassa colante. As juntas devem ser molhadas antes da aplicação.

PREPARO DO PRODUTO:

Misturar **Argamil Cimento Branco 1kg** em um recipiente estanque abrigado do sol, vento e chuva, o conteúdo total de um saco com aproximadamente 220 ml água limpa, até que seja obtida uma argamassa de consistência pastosa e uniforme. Deixar massa descansando por 15 minutos e remisturar.

Utilizar todo material em até 2 horas e 30 minutos após sua mistura.

A quantidade de água de amassamento pode variar $\pm 6\%$.

Métodos mecânicos de mistura melhoram o desempenho e trabalhabilidade do produto.

APLICAÇÃO:

Aplicar a argamassa de rejuntamento com uma espátula de plástico flexível ou um pequeno rodo de borracha, pressionar o produto para dentro das juntas de forma a garantir penetração total nas juntas. Remover o excesso sobre a placa e frisar as juntas com bastão de madeira de cabeça arredondada. Executar limpeza com esponja úmida em movimentos perpendiculares as juntas. Manter a esponja bem limpa, lavando e torcendo com frequência.

Em dias com temperatura acima de 30° C ou com vento, umedecer as juntas a partir de 2 horas da aplicação.

Em ambientes externos, proteger do sol, chuva e vento durante a aplicação e nas 24 horas seguintes. Caso necessário, fazer limpeza adicional das placas com pano macio de algodão no dia seguinte da aplicação.

CURA:

O tempo mínimo de cura deverá ser de 24 horas para liberar o tráfego leve, com cuidado, de pessoas. Liberação total de tráfego após 48 horas da aplicação.