

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARGAMIL REJUNTE PISCINA 5 KG



### COMPOSIÇÃO:

**Argamil Rejunte Piscina** é composta de cimento Portland, agregados com granulometria controlados, aditivos especiais, corantes minerais e polímeros.

### CORES:

Disponível nas cores verde água, azul celeste, azul e branca.

### UTILIZAÇÃO:

**Argamil rejunte piscina** é utilizada no rejuntamento de placas de cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de porcelana e de vidro e pedras decorativas em piscinas ou em outras áreas submersas ou com presença de água. **Argamil Rejunte Piscina** pode ser aplicada em ambientes internos e externos, em planos horizontais ou verticais, com juntas de 2 mm a 10 mm.

### VALIDADE:

18 meses a partir da data de fabricação contida na embalagem.

### LIMITAÇÕES:

Não é recomendado o uso de **Argamil Rejunte Piscina** nas seguintes condições:

- Aplicação com temperatura das placas abaixo de 6°C ou acima de 26°C.
- Aplicação em ambientes com temperatura abaixo de 5°C ou acima de 40°C.

### CONSUMO:

Tabela consumo de **Argamil Rejunte Piscina** em gramas por metro quadrado (g/m<sup>2</sup>)

TAMANHO DA CERÂMICA (mm)	LARGURA DAS JUNTAS (mm)				
	2	4	6	8	10
100 x 100 x 8	600	1.200	1.650	2.100	2.700
100 x 200 x 8	400	800	1.200	1.600	2.000
150 x 150 x 8	325	650	975	1.300	1.625
150 x 200 x 10	375	750	1.125	1.500	1.875
200 x 200 x 10	330	660	990	1.320	1.650
200 x 300 x 8	205	410	615	820	1.025
200 x 300 x 10	265	530	795	1.060	1.325

### EMBALAGEM:

Fardos de 25 kg contendo 5 sacos plásticos de 5 kg.

### ESTOCAGEM:

Os sacos da **Argamil Rejunte Piscina** devem ser armazenados em locais secos e arejados e em cima de estrados, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.

## **CUIDADOS:**

Utilizar equipamentos de proteção individual no preparo e aplicação de **Argamil Rejunte Piscina**.

Proteger peças de alumínio e, no caso de contaminação, limpar imediatamente com pano úmido.

Antes de rejuntar cerâmicas não esmaltadas, foscas, antiderrapantes ou artísticas, consulte o respectivo fabricante sobre o produto e a maneira de executar o serviço.

Não utiliza ácidos para limpeza da cerâmica sem consultar o fabricante.

Toda argamassa a base de cimento pode liberar cal e sais solúveis, que afloram com a umidade interna de paredes e pisos, ocasionando manchas esbranquiçadas nas superfícies. Em rejuntamentos com cores fortes este fenômeno é mais visível.

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Havendo contato com a pele ou olhos, lave-os imediatamente com muita água corrente. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

## **PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:**

As cerâmicas devem ter sido assentadas à, no mínimo, 72 horas.

Impermeabilize as bases sujeitas à umidade.

A base e as juntas a serem aplicadas com **Argamil Rejunte Piscina** devem estar estruturalmente firmes, adequadamente curados, sem eflorescências, secas, limpas, isentas de poeira, graxa, cera ou qualquer outro material que impeça a aderência do rejuntamento.

Juntas menores do que 4 mm devem ser molhadas. Em serviços externos, sob sol e vento, todas as juntas devem ser molhadas.

## **PREPARO DO PRODUTO:**

Misturar em um recipiente estanque, o conteúdo total de um saco de **Argamil Rejunte Piscina 5 kg** com aproximadamente 300 ml de água limpa, até que seja obtida uma argamassa de consistência pastosa e uniforme. Utilizar na mistura todo o conteúdo de um ou mais sacos, nunca utilizar parte de um saco.

Mantenha o recipiente, com material misturado, protegido do sol, vento ou chuva.

Utilizar todo material em até 2 horas e 30 minutos da sua mistura.

## **APLICAÇÃO:**

Utilizar juntas de, no mínimo, 2 mm e de acordo com as especificações do fabricante.

Utilizar desempenadeira de borracha ou emborrachada, pressionando a argamassa para dentro das juntas. Remover o excesso, sobre o revestimento, com a desempenadeira. Proceda a limpeza das placas, removendo os excessos de rejuntamento, com uma esponja úmida, após um período de 15 a 40 minutos da aplicação, com movimentos perpendiculares as juntas e alisando o material sem comprimi-lo.

Em ambientes externos, expostos ao sol e o vento, umedecer a argamassa das juntas 2 horas após aplicação e proteger da chuva por período de 24 horas.

## **CURA:**

O tempo mínimo de cura de **Argamil Rejunte Piscina** e liberação para o tráfego leve deverá ser de 3 dias. O enchimento da piscina só deveser feito após 4 dias da execução do serviço. Liberação completa após 7 dias.