

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARGAMIL CHAPISCO COLANTE 20 KG



COMPOSIÇÃO:

Argamil Chapisco Colante é composta de cimento Portland, agregado com granulometria controlada, aditivos especiais e polímeros.

COR:

Cinza.

UTILIZAÇÃO:

Argamil Chapisco Colante é utilizada como ponte de aderência entre um substrato e o revestimento final de argamassa, em ambientes internos ou externos, em superfícies de concreto e alvenarias.

VALIDADE:

Argamil Chapisco Colante tem validade de 5 meses, desde que mantidas as condições de armazenamento.

LIMITAÇÕES:

Não é recomendado o uso de **Argamil Chapisco Colante** nas seguintes condições:

- Aplicação com temperatura do substrato abaixo de 6°C ou acima de 26°C.
- Em qualquer superfície pintada, pouco firme ou com qualquer interface que possa prejudicar a aderência tais como tinta, óleo, graxa, desmoldante e outros;
- Em assentamentos em frigoríficos, lareiras, churrasqueiras e outros.
- Aplicação em ambientes com temperatura abaixo de 5°C ou acima de 40°C.

CONSUMO:

O consumo de **Argamil Chapisco Colante** é de 4,5 kg/m².

EMBALAGEM:

Saco plástico termo-soldado de 20 kg.

ESTOCAGEM:

Os sacos da **Argamil Chapisco Colante** devem ser armazenados em locais secos e arejados e em cima de estrados, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.

CUIDADOS:

Utilizar equipamentos de proteção individual no preparo e aplicação de **Argamil Chapisco Colante**.

Proteger peças de alumínio e, no caso de contaminação, limpar imediatamente com pano úmido.

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Havendo contato com a pele ou olhos, lave-os imediatamente com muita água corrente. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:

As bases de aplicação devem ser estruturalmente firmes, adequadamente curadas, sem eflorescências e isentas de materiais estranhos tais como: óleo, pó, graxa, tinta, restos de moldes, desmoldantes ou compostos de cura.

Base para aplicação: alvenarias com idade mínima de 14 dias, composta com os seguintes materiais:

blocos de concreto, blocos sílico-calcário, blocos de concreto celular e placas de gesso acartonado. Concreto, tais como pilares, vigas e tetos, com idade mínima de 28 dias.

Após a desforma, limpar as estruturas de concreto com disco de fios de aço ou escova de aço. Após a limpeza mecânica, lave o concreto com jato de água.

PREPARO DO PRODUTO:

Misturar em um recipiente estanque, o conteúdo total de um saco de **Argamil Chapisco Colante 20 kg** com aproximadamente 4,5 litros água limpa, até que seja obtida uma argamassa de consistência pastosa e uniforme. Deixe a mistura descansar por 15 minutos e remisture.

Utilizar, preferencialmente, mistura mecânica através de betoneiras, misturadores ou argamassadeiras.

Utilizar na mistura todo o conteúdo de um ou mais sacos, nunca utilizar parte de um saco.

Utilizar todo material em até 2 horas e 30 minutos da sua mistura.

APLICAÇÃO:

Utilizar, inicialmente, o lado liso de uma desempenadeira com dentes quadrados de 6 mm para abrir a argamassa com uma camada de 3 a 5 mm. Utilizar o lado denteado para formar cordões de 4 a 5 mm de altura. O excesso de argamassa obtido na formação dos cordões deve retornar a masseira e misturado novamente sem adição de água.

Em condições rigorosas de secagem, sob intensa ação do sol, calor e vento, além de molhar o substrato antes da aplicação e umedecer a argamassa aplicada após 1 hora para otimizar a cura.

Não aplique **Argamil Chapisco Colante** se estiver chovendo ou se houver ameaça de chuva nas próximas 2 horas.

CURA:

O tempo mínimo de cura de **Argamil Chapisco Colante** deverá ser de 72 horas para execução de revestimento com argamassa.