

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARGAMIL CHAPISCO PROJETADO 40 KG



COMPOSIÇÃO:

Argamil Chapisco Projetado é composta de cimento Portland, agregados minerais classificados e selecionados e aditivos químicos não tóxicos.

COR:

Cinza.

UTILIZAÇÃO:

Argamil Chapisco Projetado deve ser aplicada sempre sobre alvenarias com a superfície firme, limpa, isenta de poeira, graxa, tinta ou qualquer outra substância que impeça a aderência da argamassa sobre a base. Nunca aplicar sobre base de concreto.

VALIDADE:

Argamil Chapisco Projetado tem validade de 5 meses, desde que mantidas as condições de armazenamento.

LIMITAÇÕES:

Não é recomendado o uso de **Argamil Chapisco Projetado** nas seguintes condições:

- Aplicação com temperatura do substrato abaixo de 6°C ou acima de 26°C.
- Em qualquer superfície pintada, pouco firme ou com qualquer interface que possa prejudicar a aderência tais como tinta, óleo, graxa, desmoldante e outros;
- Em assentamentos em frigoríficos, lareiras, churrasqueiras e outros;
- Aplicação em ambientes com temperatura abaixo de 5°C ou acima de 40°C;
- Sobre superfícies de concreto.

CONSUMO:

Um saco de **Argamil Chapisco Projetado** de 40 Kg, consegue cobrir de 5 a 7 m² de área.

EMBALAGEM:

Saco valvulado de papel de 40 kg.

ESTOCAGEM:

Os sacos da **Argamil Chapisco Projetado** devem ser armazenados em locais secos e arejados e em cima de estrados, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.

CUIDADOS:

Utilizar equipamentos de proteção individual no preparo e aplicação de **Argamil Chapisco Projetado**.

Proteger peças de alumínio e, no caso de contaminação, limpar imediatamente com pano úmido.

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Havendo contato com a pele ou olhos, lave-os imediatamente com muita água corrente. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente.

PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:

As bases de aplicação devem ser estruturalmente firmes, adequadamente curadas, sem eflorescências e isentas de materiais estranhos tais como: óleo, pó, graxa, tinta, restos de moldes, desmoldantes ou compostos de cura.

Umedeça a superfície de aplicação.

Base para aplicação: alvenarias com idade mínima de 14 dias, composta com os seguintes materiais: blocos de concreto, blocos sílico-calcário, blocos de concreto celular.

PREPARO DO PRODUTO:

Misturar em um recipiente estanque, o conteúdo total de um saco de **Argamil Chapisco Projetado** com aproximadamente 6,4 litros água limpa, até que seja obtida uma argamassa de consistência pastosa e uniforme.

Recomenda-se a utilização de misturador mecânico de eixo horizontal para equipamentos de projeção sistema aberto.

Utilizar na mistura todo o conteúdo de um ou mais sacos, nunca utilizar parte de um saco.

Utilizar todo material em até 2 horas e 30 minutos da sua mistura.

A quantidade de água de amassamento pode variar $\pm 5\%$, a quantidade de água a ser utilizada é de 6,1 a 6,7 litros

APLICAÇÃO:

Utilizar máquina de projetar para aplicar a argamassa no substrato.

Em condições rigorosas de secagem, sob intensa ação do sol, calor e vento, além de molhar o substrato antes da aplicação e umedecer a argamassa aplicada após 1 hora para otimizar a cura.

CURA:

É necessária a aspersão de água sobre o chapisco após duas horas da execução do serviço, em período constante até 48 horas após sua aplicação.

A aplicação da argamassa de revestimento deve ser realizada no mínimo após 72 horas da aplicação do Chapisco.